



АНТИГРАВІТЕКС



АНТИГРАВИТЕКС

АНТИГРАВИТЕКС HRV – захисний засіб для зовнішньої частини кузова.

- Утворює міцний, еластичний шар з дрібнозернистою структурою, стійкий до впливу каменів.
- Захищає від бензину, масел, води і солі.
- Має звукопоглинаючі та звукоізоляційні властивості.
- На основі синтетичних смол, не містить асфальтів і бітумів.
- Може покриватися будь-яким акриловим покриттям.

Застосовувані основи:

- поліефірна шпаклівка;
- сталь;
- алюміній;
- оцинкована сталь;
- нержавіюча сталь;
- реактивні ґрунти (wash primery);
- пластмаси;
- поліефірні ламінати;
- двокомпонентні акрилові ґрунти;
- епоксидні ґрунти.

Підготовка поверхні:

- поліефірні шпаклівки: шліфувати насухо P120.
- сталеві поверхні: знежирити і відшліфувати насухо абразивом P80-P120.
- алюмінієві поверхні: знежирити, відшліфувати абразивом до матовості, знову знежирити.
- оцинковані поверхні: знежирити, зробити матовими, знову знежирити.
- нержавіюча сталь: знежирити.
- пластмаси: вимити засобом для зняття силікону і відшліфувати, знову знежирити.
- поліефірні ламінати: знежирити, відшліфувати насухо P80-P120 і знову знежирити.

Дюза пістолета, робочий тиск:

- Наносити за допомогою пістолета-розпилювача з соплом 4 мм під тиском від 2 до 4 бар.



Вміст летких органічних сполук:

- Допустимий вміст ЛОС. (кат. В/5) = 840 г/л
- VOC = 560 г/л

Вміст летких органічних сполук (ЛОС) відповідно до:

- Розпорядження Міністра економіки від 16 січня 2007 року (Законодавчий вісник від 24 січня 2007 р.);
- Директиви ЄС 2004/42/СЕ від 21 квітня 2004 року.

Принципи роботи:

- Перед нанесенням поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Ділянки, що не підлягають покриттю, слід закрити.

**Перед застосуванням ємність збовтати!*

- Наносити в 2-3 шари, після кожного шару давати час на випаровування приблизно 5 хвилин.
- При нанесенні засобу безпосередньо на сталь рекомендується нанести шар лаку або емалі.

Товщина шару:

- приблизно 100 мкм на шар.

Час висихання:

- приблизно 60 хв. при 20°C.

Покриття лаком:

- Поверхню можна лакувати через 1 годину після нанесення останнього шару.

Теоретичний розхід:

- 1 кг засобу для захисту кузова утворює суху плівку товщиною приблизно 100 мкм на площі 3,0 м².

Колір:

- чорний;
- сірий;
- білий.

Очищення обладнання:

- Уайт-спірит або подібний розчинник.

Умови та час зберігання:

- Зберігати в прохолодних, сухих приміщеннях, подалі від джерел вогню та тепла.

**Уникати впливу сонячних променів.*

- Термін придатності: 24 місяці при 20°C.

Правила охорони праці та техніки безпеки:

- Див. паспорт безпеки матеріалу для продукту.

