



ГРУНТ РЕАКТИВНИЙ 5+1+1



ГРУНТ РЕАКТИВНИЙ 5+1+1

ГРУНТ РЕАКТИВНИЙ 5+1+1 HRV – Використовується як типова проникаюча ґрунтовка для підвищення адгезії наступних шарів. Ґрунтовка має чудову корозійну стійкість, відмінно підходить для використання на основах з проблемною адгезією.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Густина залежно від кольору ($\pm 0,1$), кг/дм ³	0,98
Рекомендована товщина одного шару/шару, мкм	15/40
Час висихання (при 20°C): стадія 1 (висихання від пилу), хв.	10
Придатність суміші компонентів до використання при 20°C, год	24
Теоретична витрата для товщини покриття 20 мкм, дм ³ /м ²	0,04
Вміст сухих речовин (± 2), % об.	40
V.O.C в готовому до використання продукті, г/л	<780
Рекомендована кількість шарів	1-2

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

- Сталева поверхня суха, без сторонніх домішок, знежирена – очищена до ступеня не менше Sa 2* для занурених поверхонь або до ступеня не менше St 2* для зовнішніх поверхонь.
- Для зовнішніх поверхонь допускається очищення не менше ніж до St 3*.
- Неопрацьовані поверхні з оцинкованої сталі та алюмінію зануренням очистити сухою шліфувальною шкуркою з дрібнозернистим абразивом.
- Оцинковані поверхні повинні бути очищені від усіх забруднень, продуктів корозії цинку.
- Очищати гарячою водою, водою під тиском, абразивною щіткою або вручну за допомогою електроінструментів.
- Поверхня з поліестеру, полістиролу, поліаміду – знежирена, очищена від бруду, жиру і пилу, суха.
- Підготовлена під фарбування поверхня повинна бути сухою, очищеною від солі, жиру, пилу та інших забруднень.



НАНЕСЕННЯ



Спосіб нанесення продукту:

- пневматичний;
- гідродинамічний.

Умови при фарбуванні:

- температура поверхні мінімум на 3°C вище точки роси (уникати утворення конденсату);
- відносна вологість повітря не більше 80%;
- температура повітря: вище 15°C;
- ефективна вентиляція.

Розчинник:

- для протирання обладнання - нітророзчинник, універсальний.

На Reactive Primer 5+1+1 не можна наносити поліефірні продукти та продукти, що містять металевий цинк.

Найкоротший час нанесення:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ■ ґрунтовки: | ■ фінішні покриття: |
| → при 20°C – приблизно 10 хв.; | → при 20°C – приблизно 3 год; |
| → при 15°C – приблизно 20 хв.. | → при 15°C – приблизно 2 год 30 хв.. |

БЛИСК ПОКРИТТЯ

- матовий

ДОВГОВІЧНІСТЬ ВИРОБУ

- 12 місяців з дати виготовлення в заводській герметичній упаковці.

