



# АВТОЕМАЛЬ АЛКІДНА





## АВТОЕМАЛЬ АЛКІДНА

АВТОЕМАЛЬ АЛКІДНА 2ХР – це алкідна емаль високого блиску на основі спеціальної смоли, яка має глянцеве покриття, стійке до атмосферних факторів та змінних температур.

### РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ:

- фарбування на ремонт автомобіля;
- ремонт автомобілів;
- остаточне фарбування кузовів автобусів та вантажних автомобілів;
- металеві та чавунні елементи для сільськогосподарських та будівельних машин.

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Щільність (прибл.), кг/дм<sup>3</sup> - 1,0;
- Рекомендована товщина одношарового покриття/шару, мкм - 35-45/70;
- Час висихання +20°C:
  - напівсухість - 1 год;
  - сухість на дотик - 12 год;
  - повне висихання - 24 год.
- Час висихання +80°C:
  - повне висихання - 2 год.
- Теоретичне споживання покриття 35 мкм, дм<sup>3</sup>/м<sup>2</sup> - 0,08;
- Вміст твердих речовин (± 2), % об. - 45;
- Вміст твердих речовин (± 2), мас. % - 48-52;
- V.O.C у готовому до вживання продукті, г/л (залежно від кольору) - 450-500;
- Рекомендована кількість шарів - 2-3.



*! Кольори відповідно до кольорів RAL або відповідно до індивідуальних моделей клієнта.*

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ:

*! Густий продукт, в залежності від кольору має в'язкість 100-150 с (DIN 4/20°C).*

- Ретельно перемішайте фарбу, розбавте до в'язкості 18-20 с (DIN 4/20°C);
- Перед фарбуванням перевірте колір тестовим спреєм на тестовій картці;

*! Автомобільна емаль 1К застосовується на раніше нанесену і висушену ґрунтовку.*

- Наносимо 2-3 окремих шари, залишаючи 10-15 хв. для випаровування між покриттями (залежно від температури та товщини шару).

## ОДНОШАРОВЕ ПОКРИТТЯ, АЕРОЗОЛЬ:

- діаметр насадки - 1,2-1,4 мм;
- тиск розпилення - 4-5 бар;
- рекомендоване нанесення - 2-3 шари;
- час випаровування між шарами - 10-15 хв.;
- можливість висихання фарби при підвищеній температурі приблизно через 30 хвилин після нанесення.

Кількість розріджувача 0 - 30% (2ХР акриловий).



## УМОВИ ПІД ЧАС ФАРБУВАННЯ:

- поверхня перед фарбуванням повинна бути сухою і обезжиреною;
- відносна вологість не повинна перевищувати 80%;
- ефективна вентиляція.

## ТЕРМІННІСТЬ ПРОДУКЦІЇ:

12 місяців з дати виготовлення у фабрично закритій упаковці.