



РЕАКТИВНИЙ ГРУНТ 1+1





РЕАКТИВНИЙ ҐРУНТ 1+1

РЕАКТИВНИЙ ҐРУНТ 1+1 ZXP – це реактивний антикорозійний ґрунт на основі полівінілових смол. Гарантує відмінну адгезію до різних видів основ і дуже високу антикорозійну стійкість, також при пошкодженому покритті.

! Так як наноситься дуже тонкими шарами, оптимальний захист забезпечує в комплекті з будь-яким акриловим ґрунтом.

Може використовуватися на таких видах поверхонь:

- сталь;
- алюміній;
- оцинкована сталь.

Підготовка поверхні:

- сталеву поверхню очистити та провести суху обробку P120-P240;
- алюмінієву поверхню знежирити, матувати абразивним полотном і знову знежирити;
- оцинковану поверхню знежирити, матувати абразивним дрібнозернистим полотном і знову знежирити.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ:

	за об'ємом	за вагою
Реактивний ґрунт	1	100
Затверджувач для реактивного ґрунту	1	80

Супутні продукти:

- розріджувач для акрилових продуктів

Час нанесення від моменту змішування з затверджувачем:

- близько 2 днів за температури повітря 20°C

В'язкість розпилення, сопло фарбувального пістолета, робочий тиск:

- DIN 4/20°C, 18-20 сек; сопло 1.2-1.5 мм; тиск 3-4 бар



Вміст летких органічних речовин:

- VOC II/B/c допустимо.* = 780 г/л
- VOC = 780 г/л

*для готової до нанесення суміші згідно з Директивою 2004/42/CE



Спосіб застосування:

Наносити в 1-2 мокрі шари, роблячи 5-10-хвилинні перерви на випаровування після нанесення кожного шару. Час випаровування залежить від температури та товщини шару.

Пропорція 1+1	DIN 4/20°C 18-20 сек	2 дні/20°C	1-2X, 3-4 бар ø1.2-1.5 мм	5-10 хв	15 хв/20°C

Товщина шару:

- близько 5-10 мкм за кожен шар

Теоретична витрата:

- комплект (1 літр ґрунту + затверджувач у відповідній пропорції) дозволяє отримати приблизно 11 м² сухого шару завтовшки 10 мкм

Колір:

- червоно-коричневий

Чищення інструменту:

- розріджувач для акрилових продуктів

Умови та час зберігання:

- зберігати в сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню та тепла.
- уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- час зберігання:
 - реактивний ґрунт 1+1: 24 місяці при 20°C.
 - затверджувач для реактивного ґрунту: 24 місяців при 20°C.

Правила безпеки та гігієни праці

- відповідно до карти характеристики даного продукту

