



ШПАТЛІВКА З АЛЮМІНІЄМ ALU PUTTY





ШПАТЛІВКА З АЛЮМІНІЄМ ALU PUTTY

ШПАТЛІВКА З АЛЮМІНІЄМ ALU PUTTY 70-AP30 2XP – шпаклівка з алюмінієвим пилом. Вона служить для вирівнювання подряпин та нерівностей перед фарбуванням. Характеризується легким нанесенням та гарною шліфувальністю. Висока еластичність і хороша адгезія дозволяють застосування її на елементах, які піддаються вібраціям. Висока стійкість до підвищених (до ок. 90°C) і змінних температур дозволяють застосовувати її в місцях з нагріванням (наприклад, капот двигуна).

Може використовуватися на таких поверхнях:

- поліефірні ламінати;
- сталь;
- оцинкована сталь;
- алюміній;
- двокомпонентні акрилові ґрунти;
- старі лакові покриття.

Увага! Не слід наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

Підготовка поверхні:

- поліефірний ламінат знежирити, провести суху обробку P80-P120 та знову знежирити змивкою для видалення силікону;
- сталеву поверхню знежирити, провести суху обробку P80-P120 та знову знежирити;
- алюмінієву поверхню знежирити, матувати абразивним полотном та знову знежирити;
- оцинковану поверхню знежирити, матувати абразивним полотном та знову знежирити;
- ґрунт знежирити, провести суху обробку P220-P280 і знову знежирити;
- старе лакове покриття знежирити, провести суху обробку P220-P280 та знову знежирити.

Пропорції змішування:

- шпаклівка - 100 вагових частин;
- затверджувач - 2 до 3 вагових частин.

Час придатності суміші до вживання від моменту змішування з затверджувачем:

- від 4 до 6 хв. при 20°C

Час висихання:

- від 25 до 35 хв. при 20°C

! Цей час можна зменшити, прогріваючи протягом 10 хв. при температурі, що не перевищує 60°C.



Шліфування:

- чорнове: P80-P120;
- фінішне: P120-P240.





На шпаклівку може наноситися:

- шпаклівка поліефірна;
- рідка поліефірна шпаклівка;
- акрилові ґрунти.

Правила використання:

- перемішати компоненти до отримання однорідного кольору, дотримуючись пропорції змішування затверджувача.
- ! Для цього рекомендується використовувати дозатори шпаклівки.*
- наносити шпателем шар завтовшки до 5 мм.
 - мінімальна температура нанесення +10 °С.

					
Очистити, шліфувати	Знежирити	Перемішати 4-6 хв./20°C	Нанести	25-35 хв./20°C	P80-P120 P120-P240

Колір:

- темно-сірий металік, з добре помітними пластинками алюмінію

Вміст летких органічних речовин:

- VOC II/V/b допустимо.* = 250 г/л
- VOC = 90 г/л

**для готової до нанесення суміші згідно з Директивою 2004/42/CE*

Чищення інструментів:

- розчинник для нітроцелюлозних продуктів

Умови та час зберігання:

- зберігати в сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню та тепла.
- уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- час зберігання:
 - шпаклівка: 24 місяці при 20°C.
 - затверджувач: 18 місяців при 20°C.

Правила безпеки та гігієни праці

- відповідно до карти характеристики даного продукту

