



ШПАТЛІВКА ФІНІШНА

FINISHING PUTTY 70-FP40





ШПАТЛІВКА ФІНІШНА FINISHING PUTTY 70-FP40

ШПАТЛІВКА ФІНІШНА FINISHING PUTTY 70-FP40 ZXP – оздоблювальна шпаклівка, призначена для нанесення шпателем. Служить для ремонту невеликих поверхонь та фінішного вирівнювання поверхні перед нанесенням ґрунтів. Завдяки дрібним наповнювачам ідеально наноситься тонкими шарами та заповнює дрібні поглиблення та подряпини. Уможливорює обробку дрібнозернистими наждачними паперами, дозволяючи досягти дуже гладкої поверхні. Має дуже хорошу адгезію до різних основ, у тому числі до оцинкованої сталі.

Може використовуватися на таких поверхнях:

- поліефірні ламінати;
- сталь;
- оцинкована сталь;
- алюміній;
- ґрунти двокомпонентні акрилові;
- старі лакові покриття.

Увага! Не наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

Підготовка поверхні:

- поліефірний ламінат знежирити, провести суху обробку P80-P120 та знову знежирити змивкою для видалення силікону;
- сталеву поверхню знежирити, провести суху обробку P80-P120 та знову знежирити;
- алюмінієву поверхню знежирити, матувати абразивним полотном та знову знежирити;
- оцинковану поверхню знежирити, матувати абразивним полотном та знову знежирити;
- ґрунт знежирити, провести суху обробку P220-P280 і знову знежирити;
- старе лакове покриття знежирити, провести суху обробку P220-P280 та знову знежирити.

Пропорції змішування:

- шпаклівка - 100 вагових частин;
- затверджувач - 2 до 3 вагових частин.

Час нанесення від моменту змішування з затверджувачем:

- від 4 до 6 хв. при 20°C

Час висихання:

- від 25 до 35 хв. при 20°C

! Цей час можна зменшити, прогріваючи протягом 10 хв. при температурі, що не перевищує 60°C.



Шліфування:

- чорнове: P180-P240;
- фінішне: P240-P320.



На шпаклівку може наноситися:

- рідка поліефірна шпаклівка;
- акрилові ґрунти.

Правила використання:

- перемішати компоненти до отримання однорідного кольору, дотримуючись пропорції змішування затверджувача.
- ! Для цього рекомендується використовувати дозатори шпаклівки.*
- наносити шпателем шар завтовшки до 3 мм.
 - мінімальна температура нанесення +10 °С.

Очистити, шліфувати	Знежирити	Перемішати 4-6 хв./20°C	Нанести	25-35 хв./ 20°C	P180-P240 P240-P320

Колір:

- білий

Вміст летких органічних речовин:

- VOC II/V/b допустимо.* = 250 г/л
- VOC = 90 г/л

**для готової до нанесення суміші згідно з Директивою 2004/42/CE*

Чищення інструментів:

- розчинник для нітроцелюлозних продуктів

Умови та час зберігання:

- зберігати в сухих прохолодних приміщеннях, далеко від джерел вогню та тепла.
- уникати потрапляння прямих сонячних променів.
- час зберігання:
 - шпаклівка: 24 місяці при 20°C.
 - затверджувач: 18 місяців при 20°C.

Правила безпеки та гігієни праці

- відповідно до карти характеристики даного продукту

