



992 1K ГРУНТ





992 1K ГРУНТ

992 1K ГРУНТ ZXP – це ґрунт на основі спеціальної смоли, який має матове покриття, стійке до атмосферних факторів та змінних температур.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ:

- ґрунтування на ремонт автомобіля;
- ремонт автомобілів;
- ґрунтування кузовів автобусів та вантажних автомобілів;
- металеві та чавунні елементи для сільськогосподарських та будівельних машин.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Щільність (прибл.), кг/дм³ - 1,0;
- Рекомендована товщина одношарового покриття/шару, мкм - 35-45/70;
- Час висихання +20°C:
 - напівсухість - 1 год;
 - сухість на дотик - 2 год;
 - повне висихання - 24 год.
- Час висихання +80°C:
 - повне висихання - 2 год.
- Теоретичне споживання покриття 35 мкм, дм³/м² - 0,08;
- Вміст твердих речовин (± 2), % об. - 45;
- Вміст твердих речовин (± 2), мас. % - 48-52;
- V.O.C у готовому до вживання продукті, г/л (залежно від кольору) - 450-500;
- Рекомендована кількість шарів - 2-3.



! Кольори відповідно до кольорів RAL або відповідно до індивідуальних моделей клієнта.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ:

! Густий продукт, в залежності від кольору має в'язкість 280-320 с (DIN 4/20°C).

- Ретельно перемішайте ґрунт, розбавте до в'язкості 25-27 с (DIN 4/20°C);
- Перед фарбуванням перевірте колір тестовим спреєм на тестовій картці;

! Ґрунт 1K 992 застосовується на раніше обезжирені поверхні.

- Наносимо 2-3 окремих шари, залишаючи 10-15 хв для випаровування між покриттями (залежно від температури та товщини шару).

ОДНОШАРОВЕ ПОКРИТТЯ, АЕРОЗОЛЬ:

- діаметр насадки - 1,8-2,5 мм;
- тиск розпилення - 3-4 бар;
- рекомендоване нанесення - 2-3 шари;
- час випаровування між шарами - 10-15 хв.;
- можливість висихання ґрунта при підвищеній температурі приблизно через 20 хвилин після нанесення.

Кількість розріджувача 0 - 30% (2ХР акриловий).

УМОВИ ПІД ЧАС ФАРБУВАННЯ:

- поверхня перед фарбуванням повинна бути сухою і обезжиреною;
- відносна вологість не повинна перевищувати 80%;
- ефективна вентиляція.

ТЕРМІННІСТЬ ПРОДУКЦІЇ:

12 місяців з дати виготовлення у фабрично закритій упаковці.

