



ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 EXPRESS LINER



ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 EXPRESS LINER

ЛАК АКРИЛОВИЙ 2+1 EXPRESS LINER GC – акриловий лак з хорошими властивостями розтікання, швидким висиханням, підвищеною стійкістю до подряпин та ультрафіолетового випромінювання (не жовтіє). Характеризується високою хімічною, механічною та атмосферостійкістю, а також високою твердістю. Підходить для нанесення в фарбувальних камерах і місцях, пристосованих для фарбування. Призначена для нанесення на базові покриття на основі розчинників і води.

НАНЕСЕННЯ:

- Відміряйте суміш А+В за об'ємом: 2 частини прозорого покриття (А) і 1 частина затверджувача (В), потім ретельно перемішайте.
- Наносити фарборозпилювачем з діаметром сопла 1,3 мм в 2 звичайних шари з перервою 5-7 хвилин для випаровування розчинників перед нанесенням наступного шару.

! Для покращення глянцевої властивості рекомендується використовувати добавку Top Gloss у кількості до 5% об. на компонент А.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/II B(e)(840) макс. 840 г/л

Лак:

- Термін придатності: 18 міс.
- Густина (20°C): 0.96 – 0.97 г/см³
- Колір: безбарвний

Затвердник універсальний:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 0.98 – 0.99 г/см³
- Колір: безбарвний/злегка жовтий

! Можливе світле забарвлення затверджувача не впливає на відтінок фінішного покриття.

Top Gloss Additive (стабілізатор блиску):

- Термін придатності: 24 міс.
- Густина (20°C): 0.85 – 0.87 г/см³
- Колір: безбарвний

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- Оберігати від морозу, спеки, сонячних променів та вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому, прохолодному місці.
- Рекомендована температура зберігання: від +10°C до +30°C.



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ						
		За об'ємом		За вагою		
	Лак (А)	2		100		
	Затвердник (В)	1		51		
	Top Gloss добавка (С)	0-5% об. на компоненті А		0-4,4% мас. на компонент А		
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ						
	DIN бачок 4мм (20°C)	14-16 с				
	Ford бачок 4мм (20°C)	15-17 с				
	ISO бачок 4мм (20°C)	24-29 с				
НАНЕСЕННЯ						
	Подача пістолета-розпилювача	Дюза		Тиск		
		1.3 мм		робочий тиск відповідно до рекомендацій виробника пістолета-розпилювача		
	Процес нанесення	Кількість шарів	Час випаровування		Товщина сухої плівки	
			Між шарами	Перед сушінням		
		2	5-7 хв	10 хв	40-45 μm	
Рекомендовані умови нанесення		■ температура 18-22°C; ■ відносна вологість повітря 40-60%.				
Теоретичне покриття		8-9 м²/л				
Час життя продукту при (20°C)		до 1 години				
ЧАС ВИСИХАННЯ						
	Температура об'єкту Тип затвердника		60°C	20°C		Повне затвердіння при 20°C
			до полірування	до збірки	до полірування	
	CDL-04.017		20 хв.	3-4 год	5-7 год	5-7 год
	Універсальний CDL-04.059		30 хв.	5-7 год	9-10 год	
	ПРИМІТКА:		Перед поліруванням лаку, висушеного при 60°C, зачекайте до 1 години для охолодження			
	ІЧ-сушка		Короткі та середні хвили: 10 хв.			
			■ Дотримуйтесь рекомендацій виробника ІЧ-лампи. ■ Дотримуйтесь проміжних випаровувань перед сушінням.			

ПРИМІТКИ:

- Дозвольте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження).
- Не рекомендується наносити продукт при температурі нижче 18°C. Низька температура нанесення змінює характеристики фінішного покриття (збільшується відкритий час, міцніша структура, довший час затвердіння).
- Перед нанесенням температуру продукту, температуру фарбувальної камери та об'єкта слід довести до приблизно 20°C.