



ГРУНТ АКРИЛОВИЙ HS 5+1



ҐРУНТ АКРИЛОВИЙ HS 5+1

ҐРУНТ АКРИЛОВИЙ HS 5+1 GC – двокомпонентний, високотиксотропний акриловий ґрунт для нанесення на сталеві поверхні, поліефірні шпаклівки, старі реставраційні покриття, а також поліефірні, ламінати. Має наповнювальні та ізоляційні властивості, легко шліфується наждачним папером. Шпаклівка призначена для сухого або мокрого ручного/машинного шліфування. Містить антикорозійний пігмент.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня, що ремонтується, повинна бути чистою, сухою, заматованою і знежиреною.
- Відміряти суміш А+В за об'ємом: 5 частин за об'ємом ґрунту (А) і 1 частина за об'ємом затверджувача (В), після чого ретельно перемішати.
- Додати розріджувач для акрилових виробів (С) в кількості 20-30 об. % від компонента А.
- Наносити фарборозпилювачем (сопло 1,6-2,0 мм) в 2-3 шари, з інтервалом 5-10 хвилин (залежить від затверджувача) для випаровування розчинників перед нанесенням наступного шару.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/ІІВ(с)(540) макс. 540 г/л

Ґрунт:

- Термін придатності: 18 міс.
- Густина (20°C): 1.52 – 1.54 г/см³
- Колір: згідно зі специфікацією

Затвердник швидкий/дуже швидкий:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 0.99 – 1.01 г/см³
- Колір: безбарвний/злегка жовтуватий

Розчинник стандартний/швидкий/повільний CDL-07.015:

- Термін придатності: 24 міс.
- Густина (20°C): 0.88 – 0.90 г/см³
- Колір: безбарвний

Also available in white (CPG-02.126) and black (CPG-02.127).

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- Захищати від морозу, спеки, сонячних променів та вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому та прохолодному місці.
- Рекомендована температура зберігання: від +10°C до +30°C.



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ					
		За об'ємом		За вагою	
	Ґрунт (А)	5		100	
	Затвердник (В)	1		13.1	
	Розчинник (С)	20–30 об. % від компонента А		11.7-17.5 маси. % від компонента А	
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ					
	DIN cup 4mm (20°C)	35-55 c			
НАНЕСЕННЯ					
	Розпилювач з самопливною подачею	Дюза		Тиск	
		1.6-2.0 мм		робочий тиск відповідно до рекомендацій виробника пістолета-розпилювача	
	Нанесення	Кількість шарів	Час випаровування	Товщина 1 шару	Товщина покриття
		2-3	7-10 хв. (CDL-04.049) 5-7 хв. (CDL-04.072)	50-65 μm	100-195 μm
Рекомендовані умови нанесення		■ температура 18-22°C; ■ вологість 40-60%.			
Теоретичне покриття		8.5 - 9.5 м²/л (із шаром товщиною 65 μm)			
Pot life (20°C)		до 1 години			
ЧАС ВИСИХАННЯ					
	Температура Тип затвердника	60°C		20°C	
	Швидкий CDL-04.049	30-35 хв.		4.5-5.5 год	
	Дуже швидкий CDL-04.072	20-25 хв.		3.5-4.5 год	
	ІЧ-сушка	Короткі та середні хвилі: 7-15 хв. ■ Дотримуйтесь рекомендацій виробника ІЧ-лампи. ■ Дотримуйтесь часу випаровування перед сушінням.			
	Сухе шліфування	P400-P600			
	Мокре шліфування	P800-P1000			

ПРИМІТКИ:

- Дайте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження).
- Температура продукту, об'єкта, що фарбується, і температура навколишнього середовища повинна бути приблизно 20°C.