



ШПАТЛІВКА З АЛЮМІНІЄМ ALU PUTTY



ШПАТЛІВКА З АЛЮМІНІЄМ ALU PUTTY

ШПАКЛІВКА З АЛЮМІНІЄМ ALU PUTTY GC – тонкошарова фінішна кузовна шпаклівка з алюмінієм.

- Характеризується хорошими формуючими властивостями в тонких шарах.
- Легко шліфується грубою шліфувальною шкуркою (>P150), що усуває переходи між шпаклівкою і відремонтованою поверхнею.
- Стійка до високих температур і механічних впливів.
- Підходить для заповнення вм'ятин та інших дефектів сталі, що піддаються впливу високих температур і механічних навантажень.
- Шліфується насухо вручну/шліфувальною машинкою.
- Не забиває шліфувальний папір.
- Дуже хороша адгезія до робочої поверхні.
- Можна використовувати для зміцнення пошкоджених поверхонь.
- Після шпаклівки з алюмінієм не обов'язково використовувати фінішну шпаклівку.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня повинна бути очищеною, сухою, знежиреною і заматована.
- Ретельно перемішати шпаклівку і 2-3% затвердника BPO від ваги.
- Наносити протягом 5 хвилин при температурі 20°C.

! Більш висока температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затвердника може призвести до зміни кольору фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- Вміст VOC: 2004/42/ІІВ(b)(250) <250
- Термін придатності: 12 місяців
- Густина: 1,78 г/см³
- Колір: металічний



НАНЕСЕННЯ:

	Очищення	
	Додавання затвердника	Шпаклівка - 100 г ВРО Затвердник - 2-3 г
	Нанесення	3-5 хв.
	Час висихання	16-30 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P150-P320
	Машинне шліфування/сухе	P150-P320
	Зберігати в холодному місці	

