

GOLDCAR⁺

ПОЛІЕФІРНА СМОЛА З ЗАТВЕРДНИКОМ



<https://autocolor.com.ua>



@autocolor.ukraine

ПОЛІЕФІРНА СМОЛА З ЗАТВЕРДНИКОМ

ШВИДКОВИСИХАЮЧА ПОЛІЕФІРНА СМОЛА З ЗАТВЕРДЖУВАЧЕМ ВРО GOLD CAR:

- Чудово захищає поверхню і склотканину.
- Тиксотропна, легко наноситься.
- Містить добавки, які спричиняють зменшення емісії стиролу під час та після нанесення, а також добавку, яка спричиняє те, що затверділий ламінат не має липкої поверхні після висихання, що особливо важливо при обробці абразивними матеріалами.
- Відмінна адгезія до сталевих поверхонь.
- Призначена для ремонту кузовів автомобілів, будівництва та ремонту суден, елементів садової архітектури тощо.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вміст ЛОС: 2004/42/ІІВ(b)(250) <250
- Термін придатності: 12 місяців
- Густина: 1,1 - 1,2 г/см³
- Колір: світло-коричневий



	Очищення	
	Добавка затверджувача	Поліефірна смола - 100 г
		Затверджувач ВРО - 2-3 г
	Час гелеутворення	10 хв. (20°C)
	Час висихання	Без пилу 20 хв. (20°C)
		До доторку 30 хв. (20°C)
	Ручне шліфування/ сухе	P80-P120
	Зберігати в холодному місці	

НАНЕСЕННЯ:

GOLDCAR⁺

- Відремонтовану поверхню необхідно ретельно очистити від залишків фарби за допомогою абразивів Р40-Р80 і знежирити за допомогою засобу для видалення силікону.
- Ретельно змішати смолу (А) з затверджувачем (В) у відповідних пропорціях: 100 г смоли + 2-3 г затверджувача ВРО.
- Нанесіть суміш пензликом на відремонтований елемент, потім покладіть склополотно, вирізане до необхідного розміру, так, щоб він покривав близько 5 см непошкодженої ділянки.
! Склополотно просочити сумішшю (А+В) до повного просочення полотна і видалення бульбашок повітря, вдавляючи смолу в склополотно жорсткою щіткою.
- Час гелеутворення 10 хвилин при температурі 20°C.
- Коли температура ламінату (смола+мат) буде близькою до температури навколишнього середовища, поверхню можна вирівняти і Р80-Р120, а можливі нерівності заповнити ґрунтовкою або фінішною шпаклівкою.
- При використанні поліефірної смоли в ремонті необхідно забезпечити правильну пропорцію смоли до склополотна в кожному шарі:
→ на 1 кг склополотна використовують 1,5-2 кг смоли.
- Перерва між нанесенням чергового шару не повинна перевищувати 48 годин.
! В іншому випадку поверхня ламінату повинна бути відшліфована, тому що ламінат може розшаруватися.
- Зберігання смоли довше більше 12 місяців або в невідповідних умовах може призвести до розшарування.

ПРИМІТКА:

Суміш необхідно використати протягом 5-10 хв. при температурі 20°C.

! Вища температура може скоротити час застигання гелю.

