



ГРУНТ АКРИЛОВИЙ МОКРИЙ ПО МОКРОМУ 6+1 БІЛИЙ



ГРУНТ АКРИЛОВИЙ МОКРИЙ ПО МОКРОМУ 6+1 БІЛИЙ

ГРУНТ АКРИЛОВИЙ МОКРИЙ ПО МОКРОМУ 6+1 (БІЛИЙ) HRV – універсальний двокомпонентний акриловий ґрунт, призначений для використання в техніці «мокрый по мокрому».

- Ідеально підходить для нанесення на нові та злегка пошкоджені елементи, оброблені антикорозійною ґрунтовкою або катафорезом (поверхні, оброблені катафорезом, не потребують шліфування).
- Використання антикорозійних пігментів і дрібнозернистих наповнювачів нового покоління забезпечує відповідні антикорозійні та бар'єрні властивості.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня, що ремонтується, повинна бути чистою, сухою, матовою та знежиреною.
- Відміряти суміш А+В за об'ємом: 6 частин за об'ємом наповнювача (А) і 1 частина за об'ємом затверджувача (В), після чого ретельно перемішати.
- Наносити за допомогою пістолета-розпилювача (дюза 1,2-1,3 мм) в 1 шар.
- Перед нанесенням фінішного покриття зачекати 15-20 хв. при 20°C (час для випаровування розчинників).
- Невелику корекцію (видалення включень) можна виконати через 20-25 хв. при 20°C, використовуючи суху шліфувальну шкурку Р600.
- Подальші роботи можна виконувати без матування поверхні до 3 днів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/ІІВ(с)(540) макс. 540 г/л



ГРУНТ:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 1.42 – 1.46 г/см³
- Колір: білий

ЗАТВЕРДНИК:

- Термін придатності: 12 міс.
- Густина (20°C): 1.02 – 1.04 г/см³
- Колір: безбарвний/злегка жовтий



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ			
		За об'ємом	За вагою
	Ґрунт (А)	6	100 г
	Затвердник (В)	1	12.5 г
В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ			
	DIN CUP 4MM (20°C)	19-23 с	
НАНЕСЕННЯ			
	Фарборозпилювач	Дюза	Тиск
		1.2-1.3 мм	робочий тиск відповідно до рекомендацій виробника пістолета-розпилювача
	Нанесення	Кількість шарів	Товщина покриття
		1	30 мкм
Рекомендовані умови нанесення		■ температура 18-22°C; ■ вологість 40-60%.	
Теоретичне покриття		20 м²/л (з товщиною покриття в 30 мкм)	
Час життя суміші (20°C)		до 1 години	
ЧАС ВИСИХАННЯ			
	Температура об'єкту	20°C	
	Час висихання	15-20 хв.	
	Шліфування	Не вимагається	

ПРИМІТКИ:

- Дозвольте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним, не примусовим шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження).
- Температура продукту, об'єкта, що фарбується, і температура навколишнього середовища повинна бути приблизно 20°C.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

- Захищати від морозу, спеки, сонячних променів та вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому та прохолодному місці.
- Рекомендована температура зберігання: від +10°C до +30°C.

