

AUTO-FIT

ШПАТЛІВКА З СКЛОВОЛОКНОМ GLAS



ШПАТЛІВКА З СКЛОВОЛОКНОМ GLAS

ШПАТЛІВКА З СКЛОВОЛОКНОМ GLAS AUTO-FIT:

- Легко обробляється і шліфується навіть грубою шліфувальною шкуркою (P120-P150).
- Може використовуватися безпосередньо під ґрунт.
- Склошпаклівка розроблена для використання на сталі, алюмінії та армованому скловолоконному пластику.
- Ручне/машинне шліфування насухо.
- Легко наноситься на однорідні поверхні, навіть при нанесенні товстих шарів.
- Не заповнює шліфувальний папір і має дуже хорошу адгезію до поверхні.
- Може використовуватися для зміцнення пошкоджених поверхонь.

НАНЕСЕННЯ:

- Поверхня повинна бути очищеною, сухою, знежиреною і мати матову структуру.
- Ретельно перемішати шпаклівку і 2-3% затвердника BPO від маси.
- Наносити протягом 5 хвилин при температурі 20°C.

! Більш висока температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА:

- Використання занадто великої кількості затвердника може призвести до зміни кольору фінішного покриття.
- Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- Вміст VOC: 2004/42/ІІВ(b)(250) < 250
- Термін придатності: 12 місяців
- Густина: 1,75 г/см³
- Колір: голубий

AUTO-FIT

НАНЕСЕННЯ:

	Очищення	
	Додавання затвердника	Шпаклівки - 100 г Затвердника - 2-3 г
	Заповнення кузова	3-5 хв.
	Час висихання	16-30 хв.
	Ручне шліфування/сухе	P120-P320
	Машинне шліфування/сухе	P120-P320
	Зберігати в прохолодному місці	

