



ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА

HPР PRIMER





ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА HPP PRIMER

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА HPP PRIMER CAR SYSTEM – це ґрунтовка, яка характеризується відмінною адгезією до необроблених, стійких до розчинників пластмас, які можна перефарбовувати всіма поширеними на ринку базовими покриттями (на основі розчинників і на водній основі), а також 1K і 2K лакофарбовими системами.

Не рекомендується використовувати на поліетилені.

НАНЕСЕННЯ

- Ґрунтовка 1K Plastic Primer призначена для роботи з пластиками на основі розчинників (наприклад, ПП, ПВХ, ЕПП, ПП-ЕПДМ).
- Поверхня повинна бути чистою, сухою та знежиреною.

ДАНІ ПРО МАТЕРІАЛ

- Колір: чорний, сірий, білий
- Термін придатності: 12 місяців в закритій оригінальній упаковці при температурі від +5°C до +35°C
- Щільність ґрунтовки: 1,27 г/см³
- Щільність розріджувача: 0,87 г/см³
- Товщина сухої плівки: 20-40 мкм
- Ефективність: 17 м²/кг при 20 мкм

ОБРОБКА

- Для нанесення на стійкі до розчинників пластмаси. Наполегливо рекомендується працювати з повною системою. Проблеми з висиханням і адгезією не можуть бути виключені при використанні розріджувальних матеріалів зовнішніх систем.
- У зв'язку з різними типами пластику і різними системами лакофарбового покриття ми рекомендуємо проводити попередні випробування в реальних умовах.
- CARSYSTEM рекомендує використовувати Carsystem ISO-VE 7030 для очищення поверхні перед нанесенням HPP Primer.
- Після досягнення повної твердості ґрунтовки HPP Primer можна наносити іншу шпаклівку з проміжним шліфуванням.
- Ґрунтовку HPP Primer можна повторно обробляти тільки фінішними покриттями 1K або 2K по мокрому.



УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Оберігати від замерзання, спеки, сонячних променів і вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому, прохолодному місці.
- Рекомендований діапазон температур зберігання та транспортування від +5°C до +35°C.

! Уникати екстремальних коливань температури.

Примітка: Температура зберігання і транспортування повинна бути не нижче +5°C. Акліматизуйте продукт до кімнатної температури природним шляхом.



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ			
		За об'ємом	
	HpP Primer	100	
	HpP Primer Thinner	60	
НАНЕСЕННЯ			
	Фарбопульт	Дюза	Тиск повітря
		Розмір сопла: 1,2-1,4 мм	2,0-2,2 бар Будь ласка, зверніть увагу на рекомендації виробника щодо робочого тиску
	Нанесення	1,5 операції розпилення	
		1/2 тонкого закритого шару	1 повний мокрий шар
	Товщина сухого покриття	20-40 мкм	
ОБРОБКА			
	Температура об'єкта	25°C	
	Висихання від пилу	15 хв.	
	Висихання на дотик	30 хв.	
	Готовий до покриття лаком	мокрый на мокрому через 15 хв. часу висихання	
	Повна твердість	24 год	
	Примусова сушка	30 хв. при 65°C	

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

Наведені вище технічні дані та інформація, особливо рекомендації щодо нанесення та використання наших продуктів, ґрунтуються на наших сучасних знаннях і досвіді при застосуванні в нормальних умовах.

На практиці матеріали, поверхні або умови на об'єкті настільки відрізняються, що ні з цієї інформації, ні з усної консультації не можна зробити висновок про гарантії щодо результатів роботи або відповідальності, що впливає з будь-яких відносин, за винятком випадків, коли ми звинувачуємося в умислі або грубій недбалості. У цьому випадку користувач зобов'язаний довести, що він вчасно і в повному обсязі письмово поінформував нас про всі моменти, необхідні для прийняття правильного і обґрунтованого рішення. Патентні права будь-якої третьої сторони повинні бути дотримані. Крім того, застосовуються наші загальні умови продажу та постачання, а також найновіший технічний паспорт, який слід вимагати.

Вказівки щодо поводження з продуктом та утилізації відходів містяться в нашому паспорті безпеки матеріалів та в специфікаціях Асоціації страхування відповідальності роботодавців для хімічної промисловості.

