



ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА PLASTIC PRIMER





ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА PLASTIC PRIMER

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА PLASTIC PRIMER CAR SYSTEM:

- відмінна адгезія на всіх пластикових деталях автомобіля, як всередині, так і зовні, наприклад, на бамперах, тюнінг-частинах, зовнішніх дзеркалах;
- висока еластичність;
- легке і швидке нанесення;
- дуже економне нанесення;
- висока продуктивність;
- дуже швидке висихання.

НАНЕСЕННЯ

Засіб для прилипання до всіх пластикових деталей автомобіля, як всередині, так і зовні.

ДАНІ ПРО МАТЕРІАЛ

- Питома вага: 0,77 г/см³
- Колір: прозорий
- ЛОС: < 830 г/л
- Термін придатності: мін. 24 місяці

2004/42/ІІВ (е)(840) <840: Граничне значення ЄС для цього продукту (категорія продукту: ІВ.е) в готовому до використання вигляді становить макс. 840 г/літр ЛОС.



ОБРОБКА



- Поверхня повинна бути ретельно очищена за допомогою ISO-VE 7030 або відповідних засобів для чищення пластику.
- Необхідно дотримуватися часу витримки.
- Можна використовувати на наступних пластиках: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR гнучкий пінопласт, пластмаси UP-GF.
- Не підходить для PE і PC.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Оберегти від замерзання, спеки, сонячних променів і вологи.
- Зберігати щільно закритим у сухому, прохолодному місці.
- Рекомендований діапазон температур зберігання і транспортування від +18 до +25°C.

!Уникайте екстремальних коливань температури.

Примітка: температура зберігання і транспортування повинна бути не нижче +5°C. Акліматизуйте продукт до кімнатної температури природним шляхом.

ПІДГОТОВКА			
	Збовтати	Струшуйте до тих пір, поки кулька не стане чутною, а потім продовжуйте струшувати щонайменше 3 хв.	
НАНЕСЕННЯ			
	Нанесення		Випаровування розчинників
	1 шар		10 хвилин
	Товщина сухої плівки		Умови нанесення
	Приблизно 5-8 мкм		■ температура 18-25°C; ■ відносна вологість повітря 40-50%.
ОБРОБКА			
	Температура об'єкта	20°C	60°C
	Висушити від пилу	10 хв.	
	До фарбування	15 хв.	
	Перефарбовується всіма поширеними шпаклівками, фінішними або прозорими покриттями.		
	Опорожнити клапан	Після фарбування переверніть балончик догори дном і розпилуйте клапан до повного спорожнення.	

ПРИМІТКИ

- Дайте продукту досягти рекомендованої температури нанесення природним шляхом (уникайте швидкого нагрівання/охолодження).
- Не рекомендується наносити продукт за температури нижче 18°C. Низька температура нанесення змінює властивості покриття і може погіршити візуальний ефект.
- Перед нанесенням температуру продукту, температуру фарбувальної камери і температуру поверхні слід довести приблизно до 20°C.

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ

Наведені вище технічні дані та інформація, особливо рекомендації щодо нанесення та використання наших продуктів, ґрунтуються на наших сучасних знаннях і досвіді при застосуванні в нормальних умовах.

На практиці матеріали, поверхні або умови на об'єкті настільки відрізняються, що ні з цієї інформації, ні з усної консультації не можна зробити висновок про гарантії щодо результатів роботи або відповідальності, що впливає з будь-яких відносин, за винятком випадків, коли ми звинувачуємося в умислі або грубій недбалості. У цьому випадку користувач зобов'язаний довести, що він вчасно і в повному обсязі письмово поінформував нас про всі моменти, необхідні для прийняття правильного і обґрунтованого рішення. Необхідно дотримуватися патентних прав будь-якої третьої сторони. Крім того, застосовуються наші загальні умови продажу та постачання, а також актуальний технічний паспорт, який слід вимагати.

Вказівки щодо поводження з продуктом та утилізації відходів містяться в нашому паспорті безпеки матеріалів та в специфікаціях Асоціації страхування відповідальності роботодавців для хімічної промисловості.