



ГРУНТ ВИСОКОНАПОВНЮЮЧИЙ 1K EASY FILLER





ГРУНТ ВИСОКОНАПОВНЮЮЧИЙ 1K EASY FILLER



ГРУНТ ВИСОКОНАПОВНЮЮЧИЙ EASY FILLER 1K CAR SYSTEM – це однокомпонентний акриловий товстоплівковий ґрунт з відмінними наповнювальними властивостями вже за один процес розпилення, який ідеально підходить для точкового ремонту та відновлення деталей, а також для швидкого заповнення невеликих кузовів перед нанесенням фінішного покриття. 1K Easy Filler можна наносити декількома процесами розпилення. Таким чином, можлива велика товщина шару. Також він дозволяє наносити товщину шару при ремонті незначних пошкоджень, яку можна порівняти з нанесенням за допомогою пістолета-розпилювача. Зусилля з маскування можна звести до мінімуму, а змішування ґрунтів і очищення пістолетів повністю усунути.

ПЕРЕВАГИ

- Висока наповнювальна та покривна здатність.
- Просте, швидке та економне використання.
- Швидке висихання.
- Підходить для мокрого та сухого шліфування.
- Можна перекривати базою на водній основі та на основі розчинників.
- Стійкий до змивки силікону.
- Не містить хроматів.

ЗОНА ЗАСТОСУВАННЯ

- Для швидкого ремонту пофарбованих деталей.
- Для зони точкового ремонту та фарбування деталей.

НАНЕСЕННЯ

- 1K Easy Filler може використовуватися для різних робіт по заповненню незначних пошкоджень і може наноситися в якості покриття деталі.
- Вже за допомогою одного розпилення можна досягти великої товщини шару.
- Адгезія до: сталі, алюмінію, оцинкованих основ, поліефірної шпаклівки, затверділого старого покриття, а також до різних пластикових поверхонь, таких як ПК, ПВХ, АБС, ПА, САН, PU, UP, EP.
- Наступні продукти можна використовувати під 1K Easy Filler для захисту від корозії: 1K Easy Primer, 1K епоксидний ґрунт та Etch Primer.

VOC: 655 г/л

КОЛІР

- білий;
- світло-сірий;
- чорний.

ЗБЕРІГАННЯ

10 років при дотриманні умов зберігання в закритій оригінальній упаковці

- оптимальна температура – від 10° до 25°С;
- відносна вологість повітря макс. 60%.

ПРОДУКТИВНІСТЬ

- 1,2 м²

ТЕРМОСТІЙКІСТЬ

- до 90°C

СУШІННЯ

- повітря – 60 хвилин при 20°C;
- ІЧ – 15-20 хвилин.

**час висихання залежить від температури навколишнього середовища, товщини шару і вологості.*

ПОВЕДІНКА З ПРОДУКТОМ

- Перед застосуванням збовтувати не менше 2 хвилин.
- Поверхня повинна бути ретельно очищена і злегка відшліфована. Вона повинна бути чистою, знежиреною, без пилу і сухою.
- Очистити засобом для видалення силікону.
- Провести тест розпилення.
- Нанесіть 2-3 шари з товщиною шару 70-80 мкм. Між шарами витримати 2-3 хвилини.

ШЛІФУВАННЯ

- мокрим способом з P800-P2000;
- сухим способом з P400-P800.

ПОДАЛЬША ОБРОБКА

- 1K Easy Filler можна наносити на різні пластикові основи без пластикової ґрунтовки.

**Оскільки існує так багато різних пластиків, точне визначення не є можливим, тому завжди слід проводити пробні випробування.*

- Не обробляйте вироби з поліестеру.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Для використання експертом.
- Носіть відповідний респіратор.

**Ми рекомендуємо респіратор Carsystem Star Mask, рівень захисту A2/P2 R*

УТИЛІЗАЦІЯ

Продукт на 100% не містить шкідливих важких металів. Кришки та упаковка складаються з матеріалів, придатних для вторинної переробки. Тільки повністю порожні банки слід викидати у сміттєвий бак або відповідний контейнер для відходів, що підлягають вторинній переробці. Порожні бляшанки слід утилізувати як «спеціальне сміття».

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Наведені вище технічні дані та інформація, особливо рекомендації щодо застосування та використання наших продуктів, ґрунтуються на наших поточних знаннях та досвіді застосування за нормальних умов. На практиці матеріали, поверхні або умови на об'єкті настільки відрізняються, що ні з цієї інформації, ні з усної консультації не можна вивести жодних гарантій щодо результатів роботи або відповідальності, що впливає з будь-яких відносин, за винятком випадків, коли нас звинувачують у намірі або грубій недбалості. У цьому випадку користувач зобов'язаний довести, що він повідомив нас про всі моменти, необхідні для правильного і перспективного судження, в письмовій формі, вчасно і в повному обсязі. Необхідно дотримуватися патентних прав будь-якої третьої сторони. Крім того, застосовуються наші загальні умови продажу та постачання та актуальні технічні умови, які слід вимагати. Вказівки щодо поводження та утилізації відходів містяться в нашому паспорті безпеки матеріалів, а також у специфікаціях Страхування відповідальності роботодавців Асоціації хімічної промисловості.